



DATENBLATT BC/25 SPACCATO SCHEMA TECNICA BC/25 SPALTBLOCK

Aktualisiert - Aggiornamento 15.01.2018

TECHNISCHE DATEN - DATI TECNICI		
Kennzeichnung CE laut - Marchio CE secondo EN 771-3		
Maße	Dimensioni	24,5 x 49,5 cm
Höhe	Altezza	20,0 cm
Abweichung - Kategorie	Tolleranza - Categoria	D2
Stärke Außenwand Ziegel	Spessore parete esterna blocco	24 mm
Gewicht Ziegel	Peso blocco	35,0 kg
Spezifisches Betongewicht	Peso specifico calcestruzzo	2,200 kg/dm ³
Spezifisches Gewicht Ziegel	Peso specifico blocco	1,500 kg/dm ³
Druckfestigkeit Mittelwert	Resistenza media a compressione	7,0 N/mm ²
Kategorie II, \perp Kopf	categoria II, \perp testa	
Wasseraufnahme beim Tauchen	Assorbimento per immersione	9,4 %
Kapillare Wasseraufnahme	Assorbimento per capillarità	82 gr/m ² s ^{0,5}
Hohlraum	Percentuale di foratura	35,5 %
Schalldämmung (Rw)	Fonoisolamento (Rw)	51,5 dB
Wärmedurchgang Außenwand	Trasmittanza termica Parete esterna	2,38 W/m ² K
REI	REI	120
Mauerhöhe \leq 8 m, h/s \leq 20	H parete \leq 8 m, h/s \leq 20	(DM 16/02/2007 - Circ. Min. 15/02/2008)
Feuerreaktion	Reazione al fuoco	A1
GEBRAUCHTE BESTANDTEILE - COMPONENTI UTILIZZATI		
Sand und Kies	Sabbia e ghiaia	EN 12620
Wasser	Acqua	EN 1008
Zement	Cemento	I 42,5 R EN 197-1
Zusatzmittel	Additivi	EN 934-2
Pigmente	Coloranti	EN 12878
Qualitätszertifizierung - Certificato di Sistema Qualità ICMQ 96107 ISO 9001:2008 für Produkte - per prodotti EA: 16		

Der Qualitätsverantwortliche - Il responsabile qualità
ing. A. Verdi



Neolit_GmbH_Gewerbezone Lahnbach 1 Zona artigianale_I-39030 Gais (BZ)_Tel. +39 0474 504 113_Fax +39 0474 504 393_info@neolit.it