

## DATENBLATT · SCHEDA TECNICA

## Doppel T

Doppio T



## TECHNISCHE DATEN · DATI TECNICI

|                                                                                     |                                |                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Maße</b><br><i>Dimensioni</i>                                                    | 16,1 x 19,6 cm                 | <b>Frost- und Tausalzbeständigkeit</b><br><i>Resistenza gelo-disgelo con sali</i>                                 | 420 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Höhe</b><br><i>Altezza</i>                                                       | 8,0 cm                         | <b>Reibungsbeständigkeit</b><br><i>Resistenza all'abrasione</i>                                                   | 16,6 mm              |
| <b>Spezifisches Betongewicht</b><br><i>Peso specifico calcestruzzo</i>              | 2,300 kg/dm <sup>3</sup>       | <b>Wasseraufnahme beim Eintauchen</b><br><i>Assorbimento per immersione</i>                                       | 1,6 %                |
| <b>Gewicht</b><br><i>Peso</i>                                                       | 5,0 kg - 180 kg/m <sup>2</sup> | <b>Wasserundurchlässigkeit</b><br><i>Impermeabilità</i>                                                           | 41 mm                |
| <b>Farbe</b><br><i>Colore</i>                                                       | verschiedene - vari            | <b>Index Sonnenreflexion grau/anthrazit/nebbia</b><br><i>Indice di Riflessione Solare grigio/antracite/nebbia</i> | 25 - 6 - 39          |
| <b>Charakteristische Zugfestigkeit</b><br><i>Resistenza caratteristica a taglio</i> | 3,6 N/mm <sup>2</sup>          | <b>Brandverhalten</b><br><i>Reazione al fuoco</i>                                                                 | A1                   |

## VERWENDETE KOMPONENTEN · COMPONENTI UTILIZZATI

|                                                |                                |                                         |               |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Sand und Kies</b><br><i>Sabbia e ghiaia</i> | EN 12620:2008                  | <b>Zusatzmittel</b><br><i>Additivi</i>  | EN 934-2:2009 |
| <b>Wasser</b><br><i>Acqua</i>                  | EN 1008:2003                   | <b>Farbpigmente</b><br><i>Coloranti</i> | EN 12878:2014 |
| <b>Zement</b><br><i>Cemento</i>                | II A-LL 42,5 R - EN 197-1:2011 |                                         |               |

## ZERTIFIZIERUNG · CERTIFICAZIONE

|                                                                            |                          |                                                                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Qualitätszertifizierung</b><br><i>Certificazione di Sistema Qualità</i> | ICMQ 96107 ISO 9001:2015 | <b>Produktzertifizierung</b><br><i>Certificazione di prodotto</i> | CAM - ICMQ P903 |
| <b>für Produkte</b><br><i>per prodotti</i>                                 | EA: 16                   | <b>Technische Daten laut</b><br><i>Dati tecnici secondo</i>       | EN 1338:2004    |

Der Qualitätsverantwortliche · Il responsabile qualità  
Ing. Alberto Verdi