



DATENBLATT · SCHEDA TECNICA

Linear

Linear

TECHNISCHE DATEN · DATI TECNICI

Maße <i>Dimensioni</i>	42,3x28,3 - 31,8x28,3 - 38,8x22,3 - 38,8x15,8 - 29,8x15,8 - 26,8x15,8 - 20,8x15,8 cm	Frost- und Tausalzbeständigkeit <i>Resistenza gelo-disgelo con sali</i>	420 g/m ²
Höhe <i>Altezza</i>	8,0 cm	Reibungsbeständigkeit <i>Resistenza all'abrasione</i>	16,6 mm
Spezifisches Betongewicht <i>Peso specifico calcestruzzo</i>	2,200 kg/dm ³	Wasseraufnahme beim Eintauchen <i>Assorbimento per immersione</i>	1,6 %
Gewicht <i>Peso</i>	22,8 - 17,0 - 16,2 - 11,6 - 8,8 - 8,0 - 6,2 kg - 180 kg/m ²	Wasserundurchlässigkeit <i>Impermeabilità</i>	41 mm
Farbe <i>Colore</i>	verschiedene - vari	Index Sonnenreflexion grau/anthrazit/nebbia <i>Indice di Riflessione Solare grigio/antracite/nebbia</i>	25 - 6 - 39
Charakteristische Zugfestigkeit <i>Resistenza caratteristica a taglio</i>	3,6 N/mm ²	Brandverhalten <i>Reazione al fuoco</i>	A1

VERWENDETE KOMPONENTEN · COMPONENTI UTILIZZATI

Sand und Kies <i>Sabbia e ghiaia</i>	EN 12620:2008	Zusatzmittel <i>Additivi</i>	EN 934-2:2009
Wasser <i>Acqua</i>	EN 1008:2003	Farbpigmente <i>Coloranti</i>	EN 12878:2014
Zement <i>Cemento</i>	II A-LL 42,5 R - EN 197-1:2011		

ZERTIFIZIERUNG · CERTIFICAZIONE

Qualitätszertifizierung <i>Certificazione di Sistema Qualità</i>	ICMQ 96107 ISO 9001:2015	Produktzertifizierung <i>Certificazione di prodotto</i>	CAM - ICMQ P903
für Produkte <i>per prodotti</i>	EA: 16	Technische Daten laut <i>Dati tecnici secondo</i>	EN 1338:2004

Der Qualitätsverantwortliche · Il responsabile qualità
ing. Alberto Verdi