NEOLIT
betonmanufaktur . manufattura calcestruzzo



DATENBLATT · SCHEDA TECNICA

Rasengitter

Rasengitter

TECHNISCHE DATEN · DATI TECNICI

Maße *Dimensioni*	60,0 x 40,0 cm
Höhe *Altezza*	10,0 cm
Spezifisches Betongewicht *Peso specifico calcestruzzo*	2,400 kg/dm³
Gewicht *Peso*	35,1 kg - 150 kg/m²
Farbe *Colore*	verschiedene - vari
% Locheinteil *% superficie vuota*	40,5 %

Druckfestigkeit Mittelwert *Resistenza media a compressione*	30,0 N/mm²
Frost- und Tausalzbeständigkeit *Resistenza gelo-disgelo con sali*	230 g/m²
Reibungsbeständigkeit *Resistenza all'abrasione*	12,8 mm
Wasseraufnahme beim Eintauchen *Assorbimento per immersione*	1,6 %
Wasserdurchlässigkeit *Capacità drenante*	100 % secondo Linee Guida di Assobeton di ottobre 2011
Brandverhalten *Reazione al fuoco*	A1

VERWENDETE KOMPONENTEN · COMPONENTI UTILIZZATI

Sand und Kies *Sabbia e ghiaia*	EN 12620:2008
Wasser *Acqua*	EN 1008:2003
Zement *Cemento*	II A-LL 42,5 R - EN 197-1:2011

Zusatzmittel *Additivi*	EN 934-2:2009
Farbpigmente *Coloranti*	EN 12878:2014

ZERTIFIZIERUNG · CERTIFICAZIONE

Qualitätszertifizierung *Certificazione di Sistema Qualitá*	ICMQ 96107 ISO 9001:2015
für Produkte *per prodotti*	EA: 16

Produktzertifizierung *Certificazione di prodotto*	CAM - ICMQ P903

Der Qualitätsverantwortliche · Il responsabile qualità
ing. Alberto Verdi

Neolit Italy GmbH | Srl
Via Josef-Riehl-Str. 11 · I-39030 Gais (BZ) · T +39 0474 504 113 · info@neolit.it
neolit-italy.com
St.-Nr., MwSt.-Nr., Eintr. H.R. BZ – Cod. Fisc., P.IVA, Iscr. R.I. BZ: 03053540211 · Ges. Kap. eingez. – Cap. soc. interamente versato: € 100.000

ICMQ Certificazione sistemi qualità
CERTIFICATO N 96107
UNI EN ISO 9001:2008
PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, POZZETTI E CORDOLI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO